

Kiegészítve a meglévő Lacobel T színpalettát, napjaink trendjéhez alkalmazkodva, mely a bársonyos és matt felület irányába mutat, most az AGC egyedülálló edzhető festett üvegcsaládját kínálja selymes felülettel: mely a Matelac T. Válasszon a termékskála 15 mai színéből játszva a kontraszttal és a perspektívával. Ugyanazt az előnyöket és tulajdonságokat kínálva, mint a Lacobel T, a Matelac T egészen új dizájn lehetőségeket nyújt és tökéletesen illeszkedik belteri vagy kültéri projektjéhez.



Vastagság: 6 mm (standard ST) és 4, 8, 10 mm (NST)
Méret: kizárólag DLF(láda) méretben

MATELAC T

Hová alkalmazható?

Bútor	Asztalok teteje, konyha munkalap, kiskereskedelmi üvegállvány, stb...
Kültéri alkalmazás	Kültéri bútor, térelválasztó fal
Beltéri falburkolás	Konyhaszekrények közötti falburkolat, akár fürdőszobában, étteremben, hotelben, üzletekben, irodában, iskolában, egyetemen, stb...
Homlokzati burkolás	Üzletek frontjai, parapet üveg kereskedelmi vagy lakóépületnél, stb...

Inspirációk...

Technikai részletező

Milyen feldolgozási lehetőségek vannak?

Biztonság	Edzhető	Igen	Az edzéshez feltétlenül konvekciós kemence szükséges. A festett oldal felfelé nézzen
	Laminálás	Igen	PVB laminálás a hőkezelés után lehetséges
	SAFE biztonsági fólia	n/a	Matelac T alapvetően biztonságos termék (edzés után) Ezáltal a SAFE biztonsági fólia többé már nem szükséges
Vágás	Egyenes vagy körös	Igen	Matelac T vágható a hőkezelés előtt (a festett oldal lefelé nézzen)
Alak és él megmunkálás	Él csiszolás	Igen	Kizárólag hőkezelés előtt
	Csiszolás	Igen	Kizárólag hőkezelés előtt
	Furatolás	Igen	Kizárólag hőkezelés előtt
	Bemetszés	Igen	Kizárólag hőkezelés előtt
	Hajlítás	Igen	A festett oldallal ellentétes oldal formázzuk (a kemence görgők ne a festett oldallal érintkezzenek)
Kültéri alkalmazás	—	Igen	Parapet üveg nem átlátszó alapon, falburkolás (pl.: üzletek frontjai)

Vegye figyelembe...

További jellegzetességek

Nedvesség ellenállóság	—	Igen	Matelac T használható nedves környezetben akár beltéren (fürdőszoba, konyha, stb.) és kültéren (parapet üveg, homlokzaton). A festett oldal nem kerülhet 1.pozícióba
Karc – állóság	—	Igen	Köszönhetően az egyedülálló savmaratott felületének a Matelac T a legellenállóbb a karcokkal szemben
Hő – állóság	—	Igen	Edzés után ellenáll a „hő-sokknak”
UV – állóság	—	Igen	Színelhalványulás nem lehetséges
Felszerelés	—	Igen	Könnyű és biztonságos beszerelés
Könnyű karbantartás	—	Igen	Ideális még több alkalmazáshoz
12hónapig raktározható	—	Igen	Hatékonyabbá teszi a raktárkezelést

Az Ön szolgálatában

Matelac T festett üveget az EN 12150 norma szerint vagy edzeni vagy az EN 1863 norma szerint előfeszíteni szükséges konvekciós kemencében.

Az AGC gondoskodik az üvegfeldolgozók technikai támogatásáról, hogy segítsen a korrekt hő-eljárás mód meghatározásában.

Kérjük alaposan olvassa el a Lacobel T / Matelac T Feldolgozási Segédletét (Processing Guide), amely leírja a hőkezelési folyamat minden lépését. A segédlet elérhető a www.yourglass.com honlapon.